



### IC105S BL

# DuPont™ Tyvek® Isoclean®

Macacão DuPont™ Tyvek® IsoClean®. Não estéril. Costuras simples. Elásticos cobertos nos punhos, apoio de polegar e tornozelos. Fechamento em zipper. Botas acopladas com sola de PVC. Branco.

Nome Descrição

Descrição - Código IC105SWHxx0025yy (xx=size;yy=option code)

Tyvek® IsoClean® Tecido

Design Macacão Tyvek® IsoClean IC105S

Costura Costura Simples

Cor Branco

CA 39.761

Quantidade/caixa 25 por caixa

**Tamanhos** P, M, G, XG, XXG, XXXG

## CAMACITES STICAS E DETALHES DE PRODUTOS

Número do artigo	Tamanho do Produto
D15526682	SM
D15526683	MD
D15526684	LG
D15526685	XL
D15526686	2X
D15526687	3X

### Propriedades físicas



Dados relativos ao desempenho mecânico dos tecidos utilizados no vestuário de proteção química da DuPont, listado para a roupa selecionada de acordo com os métodos de teste e normas europeias relevantes, se aplicável. Tais propriedades, incluindo resistência à abrasão e fissura por flexão, resistência à tração e à perfuração, podem ajudar na avaliação do desempenho de proteção."

Propriedade	Método de teste	Resultado Típico
Bacterial Filtration Efficiency (3.0 micron)	ASTM F2101	99.0 %
Cabeça hidrostática	AATCC 127	91 cm H <sub>2</sub> O
Força de ruptura - Mullen	ASTM D774	54 psi
Gramatura	ASTM D3776	1.22 oz/yd <sup>2</sup>
Inflamabilidade do vestuário	16 CFR 1610	Class 1
Resistividade de superfície (25°C / 55% RH)	ASTM D257	<6.3 X10 <sup>9</sup> ohms/square
Tensão de ruptura - Direção cruzada	ASTM D5034	23 lb <sub>f</sub>
Tensão de ruptura - Direção da máquina	ASTM D5034	18 lb <sub>f</sub>

#### Aviso

As informações aqui fornecidas correspondem ao que conhecemos do assunto na data da publicação. Essas informações podem estar sujeitas à revisão à medida que haja novo conhecimento e experiência disponíveis. Os dados fornecidos estão dentro da faixa normal de propriedades do produto e estão relacionados apenas ao material específico designado; esses dados talvez não sejam válidos para esse material usado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos, ou em qualquer processo, exceto quando expressamente indicado em contrário. Os dados fornecidos não devem ser usados para estabelecer limites de especificação ou utilizados isoladamente como a base do projeto; eles não devem substituir testes que você talvez precise realizar para determinar a si a adequação de um material específico para determinados fins. Como não pode prever todas as variações nas condições de uso real, a DuPont não oferece qualquer garantia e não assume qualquer responsabilidade em relação ao uso dessas informações. Nenhuma parte desta publicação deve ser considerada como licenca de operação ou recomendação de violação de qualquer direito sobre patente.